Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic
48340. Amorebieta. España
TEL: (+34) 94 475 74 02 FAX:(+34) 94 475 74 03
www.forest-trafic.com

Forest-Patches® Premium

Los parches para reparación de encofrados Forest-Patches® Premium están fabricados sobre paneles Forest-Form® Premium, y son ideales para la reparación sencilla, económica y duradera de sus paneles de encofrado dañados. Con diámetros standares de 40,2 y 60,2 mm, los Forest-Patches® permiten reparar todo tipo de defectos superficiales tales como agujeros por clavos, tirafondos y golpes.

Los parches Forest-Patches® están desarrollados con un film fenólico exterior en 120 gr/m2, y presentan una contracara lijada para favorecer su pegado con el panel a reparar.

Encolado
Clase III (EN 314-2)

Espesor
3,2 mm

Color / Acabado

Colores

Marrón obscuro
Negro
Gris

Densidad

120 gr/m2
220 gr/m2
380 gr/m2

Tipos de film

Dynea
Polipropileno

Características

	Unidad	Valores	Normas
Densidad	Kg/m³	650 ± 50	UNE-EN 323
Módulo de elasticidad	Longitudinal	>11.900 MPa	UNE-EN 310
	Transversal	>10.300 MPa	UNE-EN 310
Resistencia elasticidad	Longitudinal	>106 MPa	UNE-EN 310
	Transversal	>98 MPa	UNE-EN 310
Emisiones formaldehído		E1 CARB Phase 1$ CARB Phase 2$ CARB ULEF$	EN 717-2 93120
Resistencia al desencolado	MPa	96,5	UNE-EN ISO 178
Absorción de agua a 20º	%	1,12	UNE-EN ISO 62
Resistencia al despegado por tracción	N	2330	ASTm C 297
Humedad	%	7,1 – 10	UNE-EN 322
Resistencia al arranque de tornillos	daN	236	UNE-EN 13446
Determinación del calor de combustión	Mj/Kg	18,24	UNE-EN ISO 1716

* Los datos indicados están basados en ensayos realizados en laboratorios independientes.
* Estos datos están basados en unos espesores de núcleo y chapas específicos, por lo que deben interpretarse con objeto meramente informativo.
$ sólo bajo requerimiento especial