Parque empresarial Boroa. Edificio Forest Trafic
48340. Amorebieta. España
TEL: (+34) 94 475 74 02 FAX:(+34) 94 475 74 03
www.forest-trafic.com

Forest-Patches® Premium

Les patches pour réparation des coffrages **Forest- Patches® Premium** sont fabriqués sur des panneaux Forest-Form® Premium et sont idéaux pour la réparation simple, économique et durable des panneaux de coffrage endommagés. Avec des diamètres standards de 40,2 et 60,2 mm, les Forest-Patches® permettent de réparer tous types de défauts superficiels, tels que les trous faits par des clous, tire-fonds et coups.

Les patches Forest-Patches® sont développés avec un film phénolique extérieur en 120 gr/m2 et présentent une contre- face poncé pour favoriser son encollage avec le panneau à réparer.

Encollage
Classe III (EN 314-2)

Épaisseur
3,2 mm

Couleur / Finition

Couleurs
- Brun foncé
- Noir
- Gris

Densité
- 120 gr/m2
- 220 gr/m2
- 380 gr/m2

Types de film
- Dynea
- Polypropylene

Caractéristiques

	Unité	Valeurs	Normes
Densité	Kg/m³	650 ± 50	UNE-EN 323
Module d´élasticité	Longitudinal	>11.900 MPa	UNE-EN 310
	Transversal	>10.300 MPa	UNE-EN 310
Résistance élasticité	Longitudinal	>106 MPa	UNE-EN 310
	Transversal	>98 MPa	UNE-EN 310
Émission formaldéhyde		E1 CARB Phase 1$ CARB Phase 2$ CARB ULEF$	EN 717-2 93120
Résistance au décollage	MPa	96,5	UNE-EN ISO 178
Absorption de l´eau à 20º	%	1,12	UNE-EN ISO 62
Résistance au décollement par traction	N	2330	ASTm C 297
Humidité	%	7,1 – 10	UNE-EN 322
Résistance à l´enlèvement d´une vis	daN	236	UNE-EN 13446
Détermination de la chaleur de combustion	Mj/Kg	18,24	UNE-EN ISO 1716

* Les données présentées sont basées sur des tests effectués dans des laboratoires indépendants.
* Ces données sont basées sur des épaisseurs de noyau et revêtements spécifiques, et ont un caractère exclusivement informatif.
$ Uniquement sur demande spéciale.